FARAPLAN
Your partner in water pipe solutions

rev.0 -09/2012

SCHEDA TECNICA

CE

PRODOTTO : Foglia Blu Sky PE 0.12 - 4m

Prodotto conforme alla UNI EN 13984:2007 e con marcatura **CE ai sensi della Direttiva 89/106/CEE**

CARATTERISTICA	METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	VALORE
Melt flow rate (190° C; 2,16 Kg)	ISO 1133	g/10 min	0,5
Densità	ISO 1872/1	gr/cm^3	0,923
Temp. rammolim. Vicat	ISO 306	°C	96
Durezza	ISO 868	Sh'D'	48
Resistenza alla trazione trasversale	UNI EN ISO 527-3	MPa	20
Allung.a rottura trasversale	UNI EN ISO 527-3	%	700%
Resistenza alla trazione longitudinale	UNI EN ISO 527-3	Mpa	21
Allung.a rottura longitudinale	UNI EN ISO 527-3	%	700%
Permeabilità al vapore d'acqua*	ASTM E398-3	$g(m^2*24h)$	2,904
Fattore di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua:	UNI EN 1931	µ	280 000
Impermeabilità all'acqua	UNI EN 1928	ml	0 (nessuna penetrazione)
Durabilità di resistenza al vapore in presenza di agenti chimici:	UNI EN 1296 UNI EN 1931	- -	Passa Passa

Piegatura SOFFIETTATA

Dimensioni

L 102 cm

Ø 21 cm



Imballo TRASPARENTE - Blu SKy