

LIGNEX[®] AQUADEFEND

Antitarlo a base acqua efficace anche contro le termiti

3069-a Maggio 2017

Descrizione

Prodotto: LIGNEX AQUADEFEND è un prodotto all'acqua per la cura del legno aggredito da insetti con contemporanea efficacia preventiva anche contro l'attacco di termiti.

Campi di impiego: per legno destinato all'interno e esterno (classe di rischio 1 e 2 secondo EN 335-1), non a contatto continuo con il terreno o con l'acqua, come ad es. finestre, tetti, elementi di facciata, porte esterne, pergolati, mobili, pavimenti, oggetti d'arte, ecc. (prego fare attenzione alle avvertenze)

Protezione: preventiva e curativa contro insetti xilofagi e preventiva contro termiti. Test di efficacia secondo EN 599-1. In regola secondo Direttiva biocidi BPR (EU) Nr. 528/2012.

Principi attivi: 0,25 % (= ca.2,5 g/l) Permetrina

Tinta: 00-incolore.

Confezioni: 0,750 l - 2,5 l - 5 l latte metalliche

Dati Tecnici

Peso specifico: ca. 1,01 kg/l, a +20 °C.

Punto di infiammabilità: n.d.

Valore pH: ca. 7,5

Viscosità: 45-47 sec / coppa DIN, 2 mm a +20°C

Essiccazione: in funzione del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche: asciutto al tatto dopo ca. 1 ora e sovraverniciabile dopo 24 ore. Con temperature basse e/o umidità elevata il tempo di essiccazione si allunga proporzionalmente.

Odore: odore debole proprio; inodoro dopo essiccazione.

Magazzinaggio: 2 anni in confezioni originali chiuse. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli ed etichettare chiaramente.

Note applicative

Generalità: mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Sistemi di applicazione: pennello, nebulizzazione, iniezione forzata.

Preparazione del supporto: il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 18 %. Eliminare completamente vecchie verniciature filmogene, perché impedirebbero la penetrazione del prodotto, così come parti in legno non più salde e compatte e rosura. Pulire con diluente nitro eventuali zone o sacche resinose presenti sulla superficie.

Quantità da applicare: preventivo: 200 ml/m²
curativo: 300 ml/m²

Diluizione: è pronto all'uso e non deve essere diluito.

Sovraverniciabilità: in condizioni normali, dopo ca. 24 ore è sovraverniciabile con i comuni prodotti impregnanti e/o finiture in commercio.

Pulizia degli attrezzi: subito dopo l'uso con acqua. Smaltire i residui secondo le norme vigenti.

Istruzioni particolari

I protettivi del legno contengono principi attivi biocidi per la protezione da parassiti animali e/o vegetali e sono da utilizzare soltanto nei campi d'impiego autorizzati. Un impiego errato può causare danni alla salute ed all'ambiente.

Lavorando con prodotti per la protezione biologica del legno è necessario attenersi alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di salvaguardia ambientale, tenendo presente l'eventuale etichettatura di pericolosità.

Preferibilmente non utilizzare su grandi superfici in locali interni. L'applicazione deve essere effettuata da imprese specializzate. Il legno trattato che si trova in locali dove si soggiorna stabilmente deve essere ricoperto con rivestimenti a tenuta di polvere *). Ciò vale anche per mansarde e soffitte, se esse sono utilizzate per scopi abitativi.

LIGNEX[®] AQUADEFEND

Antitarlo a base acqua efficace anche contro le termiti

3069-a Maggio 2017

Non applicare su legno destinato a venire a contatto diretto con alimenti o mangimi o acqua potabile. Non adatto per alveari, serre e saune.

Durante l'applicazione proteggersi il viso, le mani e gli occhi e provvedere ad una sufficiente aerazione. In caso di areazione insufficiente utilizzare idonee maschere. Coprire bene interruttori e linee elettriche, per evitare cortocircuiti. Evitare di lavorare in prossimità di fiamme libere o scintille.

LIGNEX AQUADEFEND è tossico per i pesci e per gli animali che si nutrono di pesci. Non applicare su parti non ben consolidate. Evitare che il prodotto venga a contatto con le piante. Impedire che il prodotto inquinii i corsi d'acqua e le acque di scarico o che penetri nel terreno. Il prodotto ed il legno con esso trattato non possono essere impiegati in prossimità di corsi d'acqua.

LIGNEX AQUADEFEND deve essere sempre sovraverniciato con un prodotto impregnante e/o di finitura.

Smaltimento: Catalogo rifiuti europeo secondo EAK e AVV: 03 02 02

Smaltire il prodotto e i suoi resti in un centro di raccolta per rifiuti speciali. Riciclare solo i contenitori vuoti.

Classe di pericolosità per le acque: WGK 2, pericoloso per le acque (secondo VwVws del 17 maggio 1999).

Classificazione secondo VbF: --

ADR / RID: UN 3082, liquido, n.a.g. (Permetrina), 9, III.

*) Un rivestimento a tenuta di polvere può essere costituito anche da una verniciatura con un prodotto filmogeno adatto.

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.