

FIDEA S.p.A. AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001.2000 E 14001	Scheda tecnica: <u>Gesso</u>	Codice: 2302	Sigla: ST2302 Rev.: 1 Data: 10/10/07										
Tipo di prodotto: Gesso		Confezioni: 5 – 1 kg											
Caratteristiche prodotto: Il componente principale è il solfato di calcio semidrato macinato. Vi sono tracce di impurezze inorganiche naturali. È un prodotto assolutamente naturale, privo di additivi, ottenuto dalle cave di pietra da gesso, cotto e macinato.													
Specifica tecnica del prodotto: <table border="1" data-bbox="177 645 1222 837"> <thead> <tr> <th>CARATTERISTICA</th> <th>VALORE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stato fisico</td> <td>Solido-Pulverulento</td> </tr> <tr> <td>Colore</td> <td>Bianco</td> </tr> <tr> <td>Odore</td> <td>Nessuno</td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>5,3-5,7</td> </tr> </tbody> </table>				CARATTERISTICA	VALORE	Stato fisico	Solido-Pulverulento	Colore	Bianco	Odore	Nessuno	pH	5,3-5,7
CARATTERISTICA	VALORE												
Stato fisico	Solido-Pulverulento												
Colore	Bianco												
Odore	Nessuno												
pH	5,3-5,7												
Tempi di presa: 5 minuti circa Il tempo di presa inoltre è influenzato dalla temperatura ambientale e da quella dell'acqua.													
Impieghi / applicazioni: Normalmente viene utilizzato per lavori di modellatura o in edilizia per fissare tasselli, infissi, telai. Ha una rapida presa ed è perfettamente bianco.													
Modalità d'impiego: Versare acqua pulita in un recipiente, poi aggiungere gesso spartendolo uniformemente fino al suo affioramento. L'impasto così ottenuto è pronto per l'impiego. Si può utilizzare anche un mescolatore elettrico o pneumatico. In tal caso bisogna tener presente che il tempo di presa sarà tanto minore, quanto maggiore sarà il tempo di miscelazione. (vedere <i>Tempi di presa</i>)													
Ulteriori informazioni: //													
<i>Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.</i>													