

DESCRIZIONE

Sabbia elastomerica ad indurimento progressivo, drenante, a ridottissima emissione di polvere.

FIXIA VAGA è un prodotto speciale studiato per il riempimento di fughe di pavimentazioni per esterni compatibili con alto passaggio pedonale e leggera carrabilità. Una volta inserita nelle fughe e appositamente bagnata, **FIXIA VAGA** indurisce formando fughe elastiche e dure evitando la dispersione di sabbia causata dalle condizioni climatiche (vento, pioggia ecc.). **FIXIA VAGA** inoltre previene la crescita di erbacce e danni causati dagli insetti ed aiuta il drenaggio verticale dell'acqua sulla pavimentazione.

FIXIA VAGA è un formulato composto da sabbie silicee essiccate e selezionate, dosate in opportuna curva granulometrica e miscelate ad un mix di additivi polimerici. La particolare formulazione, inoltre, evita la dispersione in ambiente di polvere, con evidente vantaggio per la salute delle persone e per l'ambiente.

CAMPI D'IMPIEGO

Sigillatura di autobloccanti, porfido e pavimentazioni da esterno. **FIXIA VAGA** è compatibile con sottofondi drenanti, in quanto è permeabile.

- Larghezza minima della fuga: almeno 4 volte il diametro massimo dell'aggregato.
- Larghezza massima della fuga: 2,5 cm;
- Altezza minima della fuga per autobloccanti, porfido o piastrelle non incollate: 3,0 cm;
- Altezza minima della fuga per piastrelle incollate: 0,5 cm;

NOTA: il prodotto non è compatibile con piastrelle in laterizio o altamente assorbenti. In caso di dubbio eseguire una prova preliminare su di una piccola area.

I VANTAGGI

- Facilità di applicazione
- Velocità di posa
- Maggiore durabilità della fuga
- Emissione di polvere trascurabile

PREPARAZIONE del PRODOTTO

Il prodotto è pronto all'uso, basterà solo stenderlo nelle fughe e bagnarlo.

APPLICAZIONE

- 1) Posare la pavimentazione assicurandosi che sia stabile e che le fughe da sigillare siano pulite e asciutte. I blocchetti di porfido devono essere preventivamente bloccati nel massetto di sottofondo. Stendere FIXIA VAGA sul pavimento asciutto e spazzolarla con una scopa andando a riempire tutte le fughe.
- 2) Utilizzare una piastra vibrante per compattare bene e garantire la corretta distribuzione del prodotto, evitando così la formazione di vuoti all'interno dei giunti.
- 3) Dopo la vibro-compattazione, se necessario, ripetere le operazioni di riempimento, spazzolatura e vibratura andando a riempire le fughe fino a completa saturazione.
- 4) Rimuovere attentamente tutte le quantità di materiale in eccesso sulla superficie della pavimentazione utilizzando, ad esempio, un soffiatore (prestate attenzione a non asportare il materiale dalle fughe). Eventuali residui di sabbia sulla superficie delle piastrelle risulteranno difficilmente rimovibili dopo l'attivazione dei polimeri.
- 5) Per attivare il processo di polimerizzazione ed indurimento bagnare con un getto d'acqua nebulizzata a pioggia, senza andare a saturare le fughe. Attendere 5 minuti e ripetere l'operazione. Si consiglia di bagnare 20 metri quadrati alla volta di superficie.
- 6) Proteggere la pavimentazione e le fughe con FIXIA VAGA dalla pioggia per le prime 48 h.

FIXIA VAGA può anche essere utilizzata come riempitivo di una superficie già esistente. In tal caso sarà necessario rimuovere la fuga esistente con un raschietto o idropulitrice ad alta pressione scavando nella fuga per almeno 3 cm di spessore. Sarà anche necessario rimuovere eventuali residui di erba o sostanze vegetali all'interno della fuga preesistente, dopodiché si procederà come descritto dal punto 2).

NOTA: la particolare formula di FIXIA VAGA, rende il prodotto elastico ad indurimento progressivo. Si consiglia di applicare il prodotto con la bella stagione in quanto il materiale deve poter asciugare completamente. In caso di clima particolarmente avverso, è necessario proteggere la fuga per almeno 48h dall'azione dilavante della pioggia. La permanenza eccessiva di umidità o acqua nella fuga, dovuta a condizioni climatiche avverse, ne ritarda i tempi di presa ma non la qualità del prodotto. La fuga potrà inizialmente risultare non indurita, anche per diversi giorni. L'indurimento finale avverrà solamente alla sua completa asciugatura. Una volta indurita, in caso di piogge torrenziali, la fuga potrà riprendere un comportamento plastico, per poi indurirsi nuovamente a completa asciugatura.

CONSUMO*

Autobloccanti classici: 1,35 kg / m² per ogni mm di spessore della fuga.
Es. L = 21 cm; P = 10,5 cm; A = 6 cm

Porfido classico: 3,1 kg / m² per ogni mm di spessore della fuga.
Es. L = 6 cm; P = 6 cm; A = 6 cm

Piastrella classica da esterno: 0,3 kg / m² per ogni mm di spessore della fuga.
Es. L = 30 cm; P = 30 cm; A = 3 cm

* PER MAGGIORI DETTAGLI, VAI SUL NOSTRO SITO E UTILIZZA IL CALCOLATORE AUTOMATICO DEI CONSUMI.

DISPONIBILITA'

Grana fine: **FIXIA FF.** dimensione massima 0,6 mm. Per fughe > 2,5 mm
Grana grossa: **FIXIA GG.** dimensione massima 1,4 mm. Per fughe > 5,0 mm

CONFEZIONI

FIXIA VAGA è fornita in sacchi da 20 kg su pallet a 2 vie.

DATI TECNICI (*dati ottenuti in condizione standard di laboratorio*)

Resistenza meccanica a compressione a:

7 giorni: > 4 N/mm²
28 giorni: > 9 N/mm²

AVVERTENZE (*N.B. : PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE*)

Precauzioni	<ul style="list-style-type: none">• Non aggiungere altri prodotti e non variare le quantità predosate.• In caso di movimentazione manuale si consiglia di adottare specifiche procedure operative (D.Lgs. 81/2008, art. 168).• Contiene cemento, che a contatto con sudore o altri fluidi del corpo produce una reazione alcalina irritante. Usare guanti e occhiali protettivi.
Temperatura di utilizzo	Da +5°C a +35°C
Stoccaggio e conservazione	<ul style="list-style-type: none">• Sino a 12 mesi all'aperto in luogo fresco e con imballo integro.• Prodotto conforme alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE Rimossa la protezione in polietilene è indispensabile proteggere i sacchi dalla pioggia.• Non esporre per lungo tempo alla luce solare diretta.
Data di confezionamento	Stampata sul fronte del sacco

VAGA S.r.l.

Direzione e stabilimento

Località Sostegno – SP 199 27010 Costa de' Nobili (PV)

T 0382-727111 - F 0382-729611 - W www.vagaedilizia.it - E vaga@vagasrl.it