

# AGUAPLAST®

## ALTO RIEMPIMENTO VTR REINFORCED

### STUCCO BIANCO IN PASTA

**Stucco Leggero per Riempire e Livellare.  
Rinforzato con Fibre di Vetro, Ideale per Legno.**

#### IMPIEGHI

---

- Per eliminare imperfezioni, crepe, buchi, ecc...
- Per riempimento e preparazione di supporti in legno.
- Livellamento di substrati irregolari.
- Riparazione e fissaggio di elementi decorativi in gesso e polistirolo.
- Applicabile su: legno, intonaco, gesso, cemento, laterizio, polistirolo, vecchie pitture, etc.



#### CARATTERISTICHE

---

- Eccellente capacita' riempitiva fino a 20 mm. Minimo ritiro.
- Asciuga rapidamente.
- Facile applicazione e facilmente carteggiabile.
- Eccellente aderenza, coesione e durezza.
- Nelle applicazioni in esterno é necessario proteggerlo con verniciatura.
- Stucco leggero con microsfele cave.
- Puo essere rivestito con qualunque tipo di pittura, carta da parati, ecc.
- Bianco. Puo' essere tinteggiato con coloranti all'acqua o universali max. 5%.
- Rinforzato con fibre di vetro, ideale per riempire buchi e riparare fessure su legno.

# SCHEDA TECNICA

## MODO DI UTILIZZO

I supporti da trattare devono essere sani e puliti, liberi da polveri, grassi e cere. Eliminare la polvere e/o sanare la superficie; se necessario proteggere le eventuali parti metalliche presenti sul supporto con prodotto anticorrosivo e/o isolante. Nel caso il fondo sia molto assorbente o disgregabile, applicare preventivamente una impregnazione di fissante acrilico o a solvente.

## PRECAUZIONI

- Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a +5° C.
- Assicurarsi che il prodotto sia completamente secco prima di verniciarlo.
- Non applicabile su superfici con umidità permanente.

## DATI TECNICI

### Prodotto

Classificazione	AFNOR NFT 36 005 Famille III Classe 2: Stucco all'acqua per interno
Leganti	Copolimeri idrosolubili in fase acquosa
Diluente	Acqua
Densità apparente della pasta	Circa. 1,35 gr/cm3
Rendimento approssimativo	1,35 Kg di pasta / m2 per mm di spessore
Aspetto	Pasta bianca, tinteggiabile con coloranti all'acqua o universali max 5%.
Odore	Profumato alla Lavanda
Granulometria	< 200 µ: Fina
pH	8 ± 0,05
Resistenza al fuoco	Non combustibile M0, sopra supporto M0
Traspirante	
Resistente allo sviluppo di Funghi	

### Applicazione

Temperatura d'Applicazione	Da +5° a +30 °C
Attrezzo	Frattono o Spatola
Pulizia	Pulire gli attrezzi con acqua
Spessore d'Applicazione	Max. 20 mm
Tempo di Essiccazione (23°C, 65% umidità, sopra lastra di gesso)	12 ore per ogni mm di spessore
Carteggiabile / Verniciabile	Dopo essiccazione completa

## CONSERVAZIONE

Lunga conservazione se conservato perfettamente chiuso, lontano da temperature estreme.

## CONFEZIONI

Ref.	Cartone	Bancale
26500 Tubo 200ml	12 pezzi	100 cartoni
21400 Barattolo 1 Kg	12 pezzi	54 cartoni
25400 Cubo 5 Kg	4 pezzi	36 cartoni

### Osservazioni Generali

La presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell'esperienza. Data la molteplicità d'uso del prodotto questi dati non possono essere vincolanti e l'utilizzatore non può esimersi dall'utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d'acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuale indicazioni sull'idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell'oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l'esatto consumo con una prova sull'oggetto.



### Beissier, S.A.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Rentería.  
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249  
e-mail: [beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es) [www.beissier.es](http://www.beissier.es)

