

Silicone Multiuso Neutro - SN



Silicone Multiuso Neutro è un sigillante silconico monocomponente puro, a reticolazione neutra alcolica, basso modulo. Per effetto dell'umidità polimerizza rapidamente formando una gomma elastica ad alte e basse temperature, resistente agli UV ed agenti atmosferici, esente da ritiri o fessurazioni.

Supporti compatibili: vetro, smalto ceramica, metalli come alluminio, rame, acciaio e zinco, cemento e fibrocemento, legno (verniciato, impregnato o colorato), plastica e PVC.

CARATTERISTICHE


- Resistente alle temperature da -40° a $+100^{\circ}\text{C}$.
- Buona resistenza alla muffa.
- **Ottima adesione su supporti porosi.**
- Non verniciabile, ma compatibile con vernici a base acquosa.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- "Fai da te".
- Plastica e PVC.
- Legno e laterizio.
- Cemento e vetrocemento.

APPLICAZIONE

- Le pareti del giunto devono essere pulite, asciutte ed esenti da sporco, polvere, ruggine, olio od altre sostanze contaminanti. Le superfici non porose devono essere pulite con solvente.
- Applicare del nastro adesivo ai margini del giunto.
- Aprire la cartuccia e tagliare il becco del beccuccio a 45° ed ad un diametro pari alla larghezza del giunto.
- Applicare il sigillante lungo il giunto erogando in modo uniforme.
- Livellare con la spatola da silicone ed eventualmente rifinire con un dito bagnato con acqua e sapone.
- Dopo l'applicazione togliere il nastro adesivo e pulire gli accessori utilizzati. Il silicone non indurito può essere rimosso utilizzando un solvente, mentre il silicone indurito può essere rimosso solo meccanicamente.



Caratteristiche tecniche

Tipo di reticolazione	Neutra alcolica
Peso specifico	1.0 g/cm ³
Consistenza	Tixotropica
Tempo di lavorabilità	15 min
Velocità di indurimento	1-2 mm/24 ore*
Temperatura di applicazione	$+5^{\circ}/+40^{\circ}\text{C}$
Resistenza alla temperatura °C	$-40^{\circ}/+100^{\circ}\text{C}$
Resistenza a trazione	0.5 Mpa
Modulo elastico 100%	0.32 Mpa
Allungamento a rottura	200 %
Durezza Shore A	18
Movimento di lavoro	25 %

*a 23°C e 50% di umidità relativa.

MAGAZZINAGGIO

A condizione che il prodotto venga stoccato in luogo fresco ed asciutto ($< 30^{\circ}\text{C}$) in contenitori integri ed al riparo dagli agenti atmosferici, le sue proprietà rimangono inalterate fino a **15 mesi**.

LIMITAZIONI

Non adatto su superfici che trasudano oli, solventi o plastificanti. Non adatto su pietra naturale come marmo, granito e quartzite. Non usare a contatto con elastomeri organici come ad esempio EPDM, APTK e neoprene.

NOTE

Durante l'applicazione arieggiare bene i locali. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle: in caso di contatto lavarsi accuratamente con acqua e eventualmente consultare un medico.

COLORI DISPONIBILI



Trasparente

Codice	Descrizione	Contenuto*	Imballo pz.
09390	SN Trasparente	310 ml	25

*Su richiesta sono disponibili salsicce da 400 e 600 ml con lotto minimo ordine di 500 pz.