


# Calibro Rasante



## Il prodotto

CALIBRO RASANTE è un intonachino di finitura a base di calce, premiscelato, di colorazione bianca.



## Dove si impiega

- Finitura del sistema CALIBRO P.E. impiegato su murature soggette ad umidità di risalita;
- rasatura di intonaci a base cemento o calce cemento, anche se microfessurati e tinteggiati;
- uniformare facciate che hanno subito interventi di manutenzione e rappizzo degli intonaci quale fondo di preparazione per la successiva tinteggiatura.



## I vantaggi

- Elevata traspirabilità (permeabilità al vapore);
- ottima adesione al sottofondo con forte aggrappo sia sulle superfici nuove che su quelle vecchie;
- buona lavorabilità e ottima finitura;
- colorazione bianca;
- compatibilità con murature storiche grazie al basso modulo di elasticità.

## Caratteristiche fisiche e tecniche

<b>Aspetto</b>		<b>polvere bianca</b>
<b>Peso specifico</b>		< 1,8 Kg/l
<b>Aria inglobata</b>		> 13%
<b>Res. al passaggio di vapore (spess. 1 mm) (Sd: spessore equivalente)</b>		0,006 m d'aria
<b>Resistenza a compressione (UNI EN 196)</b>	<b>a 7 gg</b>	> 2,5 N/mm <sup>2</sup>
	<b>a 28 gg</b>	> 4 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistenza a flessione (UNI EN 196)</b>	<b>a 7 gg</b>	> 1 N/mm <sup>2</sup>
	<b>a 28 gg</b>	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistenza allo strappo su calcestruzzo</b>		0,7 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistenza allo strappo su intonaco</b>		0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Modulo di elasticità statico (UNI 6556)</b>		< 6.000 N/mm <sup>2</sup>

## Preparazione e messa in opera

### Preparazione delle superfici

Applicare il prodotto dopo almeno 48 ore dall'esecuzione di CALIBRO P.E. INTONACO.

Su intonaci vecchi procedere con il lievo e ripristino delle parti incoerenti o staccate dal supporto, con accurato lavaggio mantenendo umido il supporto durante l'applicazione. Su intonaci tinteggiati procedere con energica pulizia per rimuovere le parti di pittura incoerenti.

È comunque consigliata una prova di ade-

sione di CALIBRO RASANTE.

### Preparazione dell'impasto ed applicazione

Miscelare per 3÷5 minuti in betoniera o con trapano a frusta; dopo aver immesso l'acqua necessaria (5,5÷6,00 l) versare lentamente CALIBRO RASANTE sino ad ottenere un impasto di consistenza cremosa.

Applicare con spatola metallica nello spessore medio di 1 mm. Dopo 20 minuti circa, in relazione alla temperatura e all'assorbimento del supporto, procedere alla finitura superficiale con frattazzo di spugna.

## Avvertenze

Impiegare il prodotto entro 60 minuti dalla miscelazione.  
Non ricoprire con pitture che possono alterare le caratteristiche di traspirabilità di CALIBRO RASANTE.  
Evitare l'applicazione con temperature inferiori ai 5° C o con temperature elevate.

## Consumo e resa

Con un sacco di CALIBRO RASANTE si realizza una finitura di circa 14 m<sup>2</sup> (spessore 1 mm).

## Confezioni

CALIBRO RASANTE è confezionato in sacchi da 20 Kg. La confezione aperta è sensibile all'umidità.  
Lo stoccaggio del prodotto deve essere effettuato in ambiente asciutto.

## Sicurezza

CALIBRO RASANTE è un prodotto atossico alcalino. È consigliato l'uso di mascherina e guanti durante il lavoro. In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

FH | S | 06 | 00 | 03/05

SCHEDA TECNICA 22

 **VOLTECO**  
BUILDING TECHNOLOGY

Calibro  
Rasante