

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Tessuto non tessuto in poliestere da fiocco, colore bianco, agugliatura e termofissazione, con esclusione di leganti chimici.

PROGETTI D'IMPIEGO

- Rinforzo meccanico localizzato per l'applicazione di impermeabilizzanti liquidi.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	RISULTATI DELLA PROVA	NORME
MASSA AREICA	gr/m ²	130	UNI 5114
RESISTENZA A TRAZIONE	kN/m	MD 4,4	EN 10319
		CMD 4,4	
ALLUNGAMENTO	%	MD 60	EN 10319
		CMD 80	
RESISTENZA AL PUNZONAMENTO CBR	N	475	UNI 279/14
PUNZONAMENTO STATICO	N	600	EN ISO 12236
PUNZONAMENTO DINAMICO	'mm	41,5	EN 918
POROMETRIA	'micron	80	
PERMEABILITA' NORMALE AL PIANO	m/s	0,075	EN ISO 11058
DURABILITA'	'gg	1 (tempo copertura)	ENV 12224

IMBALLO

Dimensioni dei rotoli:

Larghezza standard	20	cm
Lunghezza standard	50	m

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail assistenza@icobititalia.com Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito www.icobit.com. I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICObIT ITALIA S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

