



AMF THERMATEX® Feinfresko

- AMF THERMATEX® Feinfresko presenta una finitura strutturata irregolare e offre ottime proprietà fonoassorbenti per un migliore comfort acustico.
- Ottimo assorbimento acustico (0.60(H) α_w)
- Elevato abbattimento acustico (32 dB)
- Ideale per aree di vendita al dettaglio, uffici e sale riunioni, locali impianti o aree di produzione



Dettagli dei bordi Ulteriori dettagli sui bordi su richiesta		Board		Tegular 24														
Dicke (mm)		15		15														
Dimensioni (mm) Altre misure su richiesta		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625		600 x 600 625 x 625														
Sistema		A vista, smontabile - Sistema C																
Peso		3.6 - 3.8 kg / m²																
Colore		Bianco																
Assorbimento acustico		EN ISO 354 $\alpha_w = \mathbf{0.60 (H)}$ a norma EN ISO 11654 - Classe C <table><tr><td>Frequenza f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.45</td><td>0.40</td><td>0.50</td><td>0.70</td><td>0.80</td><td>0.75</td></tr></table> NRC = 0.60 a norma ASTM C 423			Frequenza f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75
Frequenza f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000												
α_p	0.45	0.40	0.50	0.70	0.80	0.75												
Attenuazione acustica		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = \mathbf{32 dB}$ a norma EN ISO 717-1																
Abbattimento acustico		EN ISO 10140-2 $R_w = \mathbf{21 dB}$ a norma EN ISO 717-1																
Reazione al fuoco		Euroclass A2-s1, d0 a norma EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) a norma 123-FZ															
Riflessione luminosa		83%																
Conducibilità termica		$\lambda = \mathbf{0.060 W/mk}$ a norma EN 12667																
Permeabilità all'aria		PM1 ($\leq 30 \text{ m}^3/\text{hm}^2$) a norma DIN 18177																
Resistenza all'umidità		90% RH																
Qualità dell'aria interna		 A+	 E1	 IACG														
Pulibilità																		
Sostenibilità	 EN ISO 14021	 EN ISO 14025	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q															
		37-48%																

I prodotti possono variare a seconda del Paese. Si prega di contattare l'agente di vendita locale.
Per ulteriori informazioni e note legali consultare il nostro sito web.